

Amtico Spacia

Aanbestedingsadvies Amtico heterogene designvloeren

SPA-AU-20161214-01-NL

Pos	Hoeveelheid/ eenheid	Object	Prijs in €	Totaalprijs in €																														
		<p>Multilayer PVC-vloer volgens DIN EN 649. Ftalaatvrij</p> <p>Levering en professioneel leggen/verlijmen volgens DIN 18 365 "Bodenbelagsarbeiten" of in overeenstemming met de erkende brancherichtlijnen. Tegels met fabrieksmatig aan de bovenzijde afgeschuinde kanten, artikelspecifieke oppervlaktestructuur en fabrieksmatig aangebrachte PUR-oppervlaktescoating.</p> <p>Voldoet aan de eisen van de DiBt-principes voor een gezondheidsgerelateerde beoordeling. Algemene goedkeuring bouwinspectie met bewijs van de emissie-eigenschappen, Z-156.603-519, voor gebruik in de woonruimtes. Gecertificeerd overeenkomstig de Duitse Bond voor duurzaam bouwen (DGNB) en LEED.</p> <p>Artikelcode:</p>																																
		<p>Standaard afmetingen + kleuren:</p>																																
		<p>Oppervlaktestructuur/bijzonderheden: ftalaatvrij</p>																																
		<p>Technische gegevens:</p> <table><tr><td>Totale dikte:</td><td>2,5 mm</td><td>EN 428</td></tr><tr><td>Dikte van de toplaag:</td><td>0,55 mm</td><td>EN 429</td></tr><tr><td>Oppervlaktegewicht:</td><td>4.300 g/m²</td><td>EN 430</td></tr><tr><td>Belastingsklasse:</td><td>Klasse 21-42</td><td>EN 685</td></tr><tr><td>Slipvastheid:</td><td>R10</td><td>volgens BGR 181</td></tr><tr><td>Brandwerendheid:</td><td>B_s-s1</td><td>EN 13 501</td></tr><tr><td>Slijtvastheid:</td><td>Groep T</td><td>EN 660-1</td></tr><tr><td></td><td>Type 1</td><td>EN ISO 10582</td></tr><tr><td>Lichtechtheid</td><td>Klasse 6 of hoger</td><td>ISO 105-B02</td></tr><tr><td>Chemicaliënbestendigheid</td><td>goed</td><td>EN 423</td></tr></table> <p>Alg. goedkeuring bouwinspectie: Z-156.603-519 CPR-CE-markering: CPR/A1/002 EPD: milieuproductverklaring EPD-ERF-2013211-E www.bau-umwelt.de</p> <p>Garantie: 10 jaar garantie bij bedrijfsmatig gebruik Garantieverklaring: www.amticotech.com</p> <p>Ondergronden: Schoonmaken, controleren en voorbereiden, indien nodig montage-instructies bij de fabrikant opvragen.</p>	Totale dikte:	2,5 mm	EN 428	Dikte van de toplaag:	0,55 mm	EN 429	Oppervlaktegewicht:	4.300 g/m ²	EN 430	Belastingsklasse:	Klasse 21-42	EN 685	Slipvastheid:	R10	volgens BGR 181	Brandwerendheid:	B_s-s1	EN 13 501	Slijtvastheid:	Groep T	EN 660-1		Type 1	EN ISO 10582	Lichtechtheid	Klasse 6 of hoger	ISO 105-B02	Chemicaliënbestendigheid	goed	EN 423		
Totale dikte:	2,5 mm	EN 428																																
Dikte van de toplaag:	0,55 mm	EN 429																																
Oppervlaktegewicht:	4.300 g/m ²	EN 430																																
Belastingsklasse:	Klasse 21-42	EN 685																																
Slipvastheid:	R10	volgens BGR 181																																
Brandwerendheid:	B_s-s1	EN 13 501																																
Slijtvastheid:	Groep T	EN 660-1																																
	Type 1	EN ISO 10582																																
Lichtechtheid	Klasse 6 of hoger	ISO 105-B02																																
Chemicaliënbestendigheid	goed	EN 423																																
		<p>Primer: Breng een geschikte primer aan volgens de instructies van de fabrikant.</p> <p>Fabricaat:</p>																																
		<p>Egaliseren: Systeemegalatie met geschikt zelfnivellerend egalatiemateriaal met een laagdikte van minimaal 2 mm. Bij voorkeur m.b.v. een rakel.</p> <p>Fabricaat:</p>																																

Amtico Spacia

Aanbestedingsadvies Amtico heterogene designvloeren

SPA-AU-20161214-01-NL

Pos	Hoeveelheid/ eenheid	Object	Prijs in €	Totaalprijs in €
		<p>Verlijmen: In overeenstemming met de voorgeschreven aan te brengen hoeveelheid, droogtijd en het daaropvolgende walsen door gebruik te maken van zwenkwielbestendige dispersielijmen:</p> <p>Optie: 2-componentenlijm op plaatsen met veel zonne-/warmte-inwerking en op plaatsen met een verhoogde oppervlaktevochtigheid.</p> <p>Fabricaat:</p>		
		<p>Reiniging na de bouw/eerste behandeling: zie reinigingsinstructies</p> <p>Fabricaat:</p>		